

OLEJ CERAMICZNY B

ZASTOSOWANIE

Olej CERAMICZNY B przeznaczony jest do smarowania form przy produkcji prefabrykatów betonowych – w celu ułatwienia rozformowania elementów betonowych. Stosuje się go również do smarowania form przy produkcji ceramiki.

ZALETY

- Nie powoduje przebarwień na powierzchni betonu
- Podczas stosowania oleju wyrób łatwo oddziela się od formy przy zachowaniu jego gładkiej powierzchni
- Redukuje powstawanie otwartych pęcherzy lub „raków” na powierzchni betonu po rozformowaniu



NORMY, SPECYFIKACJE

ISO VG: 10, 15

Parametry	Wartość	
	ISO VG 10	ISO VG 15
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s]	10,0	15,5
Temperatura zapłonu, [°C]	> 75	
Temperatura płynięcia, [°C]	-25	-18

Uwaga: powyższe wartości parametrów są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.